



07

I.R.M.E.L. S.r.l.

Iniziative Recupero Materiale Edile e Legno

via Camporcioni Est, 16 – 51019 Ponte Bugliese (PT)
p.iva 01434920474 – REA 149294 – cap.soc. € 91.000,00 iv
tel. 0572 930 554 – fax 0572 930 215 – e-mail amministrazione@irmelpt.com

Impianto

via Porzione, 135 – Albinatico – 51019 Ponte Bugliese (PT)
tel/fax 0572 634 492 cell. 338 7320 572 – e-mail impianto@irmelpt.com



Società del Gruppo Publiambiente S.p.A.

EN 13242

DoP T 0-8 rev. 09

ON 1370 CPR

Aggregato fine (terrino)

Forma delle particelle		NPD
Dimensioni delle particelle	Designazione	0/6,3
	Categoria	Gf85
Massa volumica delle particelle		NPD
Purezza		
Contenuto dei fini		f ₂₂
Qualità dei fini	MB	1,0 g/Kg
	SE	59%
Percentuale di particelle frantumate		NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		NPD
Stabilità di volume		NPD
Assorbimento dell'acqua		NPD
Solfati solubili in acido		AS _{0,93}
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD
Resistenza all'attrito		NPD
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione		< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06
Rilascio di altre sostanze pericolose		< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06
Durabilità al gelo-disgelo		NPD

Origine:	Provenienza:	Tipo di aggregato:	Produttore:
RICICLATO	Attività di demolizione e scavo	Inerte	I.R.M.E.L. S.r.l.