



07

### I.R.M.E.L. S.r.l.

#### Iniziative Recupero Materiale Edile e Legno

via Camporcioni Est, 16 – 51019 Ponte Buggianese (PT)

p.iva 01434920474 – REA 149294 – cap.soc. € 91.000,00 iv

tel. 0572 930 554 – fax 0572 930 215 – e-mail [amministrazione@irmelpt.com](mailto:amministrazione@irmelpt.com)

#### Impianto

via Porzione, 135 – Albinatico – 51019 Ponte Buggianese (PT)

tel/fax 0572 634 492 cell. 338 7320 572 – e-mail [impianto@irmelpt.com](mailto:impianto@irmelpt.com)



Società del Gruppo Publiambiente S.p.A.

EN 13242

DoP RE 0-70 rev. 02

ON 1370 CPR

#### Frazione unica (rilevato ecologico 0-70)

Forma delle particelle		NPD
Dimensioni delle particelle	Designazione	0/63
	Categoria	GA85
	Categoria di Tolleranza	GT <sub>A</sub> 10
Massa volumica delle particelle		NPD
Purezza		
Contenuto dei fini		f <sub>7</sub>
Qualità dei fini	MB	1,2 g/Kg
	SE	55%
Percentuale di particelle frantumate		C90/3
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA <sub>45</sub>
Stabilità di volume		NPD
Assorbimento dell'acqua		NPD
Solfati solubili in acido		AS <sub>0,93</sub>
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		Soluzione più chiara del colore normalizzato
Resistenza all'attrito		M <sub>DE</sub> 50
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione		< ai limiti di legge D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Rilascio di altre sostanze pericolose		< ai limiti di legge D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Durabilità al gelo-disgelo		NPD

Origine:	Provenienza:	Tipo di aggregato:	Produttore:
RICICLATO	Attività di demolizione e scavo	Inerte	I.R.M.E.L. S.r.l.